



### Materialkenndaten

Giftklasse:  
**giftklassefrei**

Lösungsmittel:  
**lösungsmittelfrei**

### Materialverbrauch

Der Verbrauch von MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes, den klimatischen Verhältnissen und der Struktur. Als Durchschnittswerte gelten folgende Verbrauchsmengen:

Auftrag	Verbrauch
2,0 mm	3,0–4,0 kg/m <sup>2</sup>
3,0 mm	4,0–5,0 kg/m <sup>2</sup>
4,0 mm	5,0–6,0 kg/m <sup>2</sup>

### Besondere Hinweise

Wenn der MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 als Fassaden-Fertigputz appliziert wird, ist vor dem Grundputzauftrag ein Zementspritzanwurf notwendig. Zudem muss der Grundputzauftrag eine Minimalstärke von 15 mm aufweisen.

Wird der Deckputz nachträglich mit einem Anstrich versehen, muss er absolut trocken und karbonatisiert sein.

### Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 ist ein fabrikmässig hergestellter mineralischer Deckputz für abgeriebene Putzarten, auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und lichtechter Trockenfarben.

- Sehr geschmeidig und haftfähig
- Wasserabweisend ausgerüstet

### Anwendungsbereich

MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 ist ein Deckputz für aussen und innen. Je nach der Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 kann auch als Innenputz zur dekorativen Gestaltung eingesetzt werden.

### Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 sollte der Grundputz sorgfältig ausgeführt sowie weisstrocken sein und keine Nester enthalten (Auftragsstärke des MARMORAN Grundputzes mindestens 15 mm). Auf diese Weise wird eine gleichmässige Struktur erreicht und gleichzeitig die Verbrauchsmenge günstig beeinflusst. Zeigt der Grundputz zahlreiche Vertiefungen, dürfen diese nicht einzeln ausgebessert werden, da der Deckputz sonst fleckig wird. Es muss daher der gesamte Grundputz überarbeitet werden. Einzelne Vertiefungen sollte man kurz vor dem Aufbringen von MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 mit dem gleichen, aber etwas dicker angemachten Deckputzmaterial ausdrücken.

Der Grundputz sollte vor dem Aufbringen von MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 mit **Mineralgrund G 410** oder, als Alternative, mit MARMORAN **Kontaktemulsion G 820** (1:3 mit Wasser verdünnt) vorgestrichen werden. Letztere Arbeitsausführung hat zusammen mit der Applikation des MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 nass in nass zu geschehen.

### Verarbeitung

MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 wird mit ca. 10–11 l sauberem Wasser pro Sack im Mischer oder bei kleineren Mengen mit dem Rührquirl angemacht. Der Antrag von MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 erfolgt ausschliesslich durch Aufziehen mit der Stahltraufel. MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 wird anschliessend je nach gewünschter Struktur mittels Stahl- oder Plastiktraufel, Holz- oder Schwamm-scheibe behandelt. Zeigt der Putz in den ersten Tagen nach dem Aufbringen ein fleckiges Aussehen, kann das eine Folge der starken Wasserrückhaltung im frischen Putz und der damit verbundenen längeren Austrocknung sein.

### Lieferform

MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 wird in Spezialpapiersäcken zu 30 kg Inhalt geliefert.

### Farben

MARMORAN MINERAL Kretzliputz 42 ist erhältlich:

- in naturweiss
- in den speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion

### Lagerung

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung 3 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

**Aussen**

**Innen**

