



Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassenfrei

Lösungsmittel:
lösungsmittelfrei

Materialverbrauch

Der Verbrauch von MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes, den klimatischen Verhältnissen und der Struktur.

Als Durchschnittswerte gelten folgende Verbrauchsmengen:

Auftrag	Verbrauch
0,5 mm	1,5–2,0 kg/m ²
1,0 mm	2,0–2,5 kg/m ²
1,5 mm	2,5–3,5 kg/m ²
2,0 mm	3,5–4,5 kg/m ²
3,0 mm	4,5–5,5 kg/m ²
4,0 mm	6,0–7,0 kg/m ²

Besondere Hinweise

Wenn der MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 als Fassaden-Fertigputz appliziert wird, ist vor dem Grundputzauftrag ein Zementspritzanwurf notwendig. Zudem muss der Grundputzauftrag eine Minimalstärke von 15 mm aufweisen.

Wird der Deckputz nachträglich mit einem Anstrich versehen, muss er absolut trocken und karbonatisiert sein.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenmörtel auf der Basis von Weisskalk/Weiszement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch sorgfältig abgestimmte Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht.

- Sehr geschmeidig und haftfähig
- Wasserabweisend ausgerüstet

Anwendungsbereich

MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 ist ein Deckputz für aussen und innen. Je nach der Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen.

Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 sollte der MARMORAN Grundputz sorgfältig ausgeführt sowie trocken, sauber und tragfähig sein.

Der Grundputz sollte vor dem Aufbringen von MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 mit **Mineralgrund G 410** oder, als Alternative, mit MARMORAN **Amalgol Kontaktemulsion** (1:3 mit Wasser verdünnt) vorgestrichen werden. Letztere Arbeitsausführung hat zusammen mit der Applikation des MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 nass in nass zu geschehen.

Verarbeitung

MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 wird je nach Korngrösse mit sauberem Wasser im Mischer oder bei kleineren Mengen mit dem Rührquirl angemacht. Der Antrag von MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 erfolgt ausschliesslich durch Aufziehen mit der Stahltraufel. MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 wird anschliessend je nach gewünschter Struktur mittels Plastiktraufel, Holz-, Schwamm- oder Filzscheibe behandelt.

Es empfiehlt sich, soviel Material in einem Arbeitsgang anzumischen, dass die dann zur Verfügung stehende Mörtelmenge für eine geschlossene Fassadenseite ausreicht.

Lieferform

MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 wird in Spezial-Papiersäcken mit einem Inhalt von 30 kg geliefert.

Farben

MARMORAN MINERAL Vollabrieb 44 ist erhältlich:

- in naturweiss
- in den speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion

Lagerung

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung 3 Monate lagerfähig.

Aussen

Innen

