



Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassefrei

Lösungsmittel:
lösungsmittelfrei

Materialverbrauch

Der Verbrauch von MARMORAN Kellenwurf richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes, den klimatischen Verhältnissen und der Struktur. Als Durchschnittswerte gelten folgende Verbrauchsmengen:

Körnung	Verbrauch
6 mm	7,0–8,0 kg/m ²

Besondere Hinweise

Wird MARMORAN Kellenwurf 45 H nachträglich mit einem Anstrich versehen, muss der Deckputz absolut trocken und karbonatisiert sein.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

MARMORAN MINERAL Kellenwurf 45 H ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und Kalksteinkörnungen. Seine ausgeprägte rustikale Struktur wird durch Einsatz von besonders ausgewähltem Oberkorn (Bims) erzielt. Sorgfältig abgestimmte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung sowie leichte Verarbeitung des Mörtels.

- Rein mineralisch
- Wasserabweisend ausgerüstet
- Optimale Haftung und Festigkeit
- Aussen und innen anwendbar

Anwendungsbereich

Der helle, fast weisse MARMORAN Kellenwurf kann innen und aussen verwendet werden. An der Fassade jedoch muss er gestrichen werden. MARMORAN Kellenwurf natur kann auch als Innenputz zur dekorativen Gestaltung eingesetzt werden.

Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN Kellenwurf müssen der in Kalkzement oder Zement ausgeführte Grundputz sowie das Mauerwerk genügend fest und trocken sein (maximale Restfeuchtigkeit 2,5%).

Verarbeitung

MARMORAN Kellenwurf 6–7 mm wird mit ca. 10 l sauberem Wasser pro Sack gründlich aufgerührt. Am besten eignet sich hier ein elektrisches Rührwerk.

MARMORAN Kellenwurf 8–10 mm wird auf gleiche Weise mit ca. 6,5 l sauberem Wasser angemacht.

Der plastische Mörtel wird mit der Kelle angeworfen.

Der einmal angemachte MARMORAN Kellenwurf muss innerhalb von 3 Stunden verarbeitet sein.

Farben

Erhältlich in naturweiss und den in der Farbkarte gekennzeichneten Farbtönen. Je nach Untergrund und Wetterbedingungen können bei Putzmaterialien dieser Zusammensetzung sichtbare Farbabweichungen auftreten. Werden solche Abweichungen nicht toleriert, so ist ein zusätzlicher Farbstrich einzuplanen.

Lieferform

MARMORAN Kellenwurf wird in Spezialpapiersäcken zu 30 kg Inhalt geliefert.

Lagerung

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung 3 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Aussen

Innen

