

# MARMORAN D810

## MINERAL Jura Rustic 55



### Materialkenndaten

Giftklasse:  
**giftklassefrei**  
«reizend»

### Materialverbrauch

Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen:

15 mm: 20–26 kg/m<sup>2</sup> =  
ca. 1,3 m<sup>2</sup>/Sack

### Besondere Hinweise

Die minimale Auftragsstärke beträgt 15 mm. Bei Arbeiten auf Beton, Gasbeton und stark saugenden Untergründen sind gewisse Vorbehandlungen durchzuführen (Vornässen, Spritzbewurf, usw). Unser technischer Kundendienst steht in diesen Fällen gerne zu einer Beratung für Sie bereit.

### Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Zement und gewaschener Kalksteinkörnungen. Durch sorgfältig abgestimmte Zusätze wird eine hohe Vergütung des Mörtels erreicht.

- Einlagiger, mineralischer Deckputz
- Sehr leicht verarbeitbar
- Wasserabweisend ausgerüstet

### Anwendungsbereich

MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 ist ein einlagiger Putz und dient zum Verputzen von Aussen- und Innenwänden ohne Spritzbewurf auf Backstein-, Kalksandstein- und Hohlblockstein-Mauerwerk. Bei Beton, Gasbeton, Holzwolle-Leichtbauplatten und dergleichen als Putzgrund siehe «Besondere Hinweise».

### Vorarbeiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Ausblühungen sowie stabil sein; er darf keine Rückstände von Schalungstrennmitteln aufweisen. Die Fläche ist entsprechend zu reinigen. Überzähne im Mauerwerk sind vorgängig auszugleichen. Nur stark saugende Untergründe sollen bei heissem Wetter angefeuchtet werden. Alle nicht mit MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 zu verputzenden Teile sind abzudecken, bzw. zu schützen.

### Verarbeitung

MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 kann in allen gängigen Putzmaschinen verarbeitet werden. Bei Handverarbeitung wird MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 im Freifallmischer, Zwangsmischer oder mit Elektroquirl angemacht. Der Wasserbedarf liegt bei ca. 6 l pro Sack zu 30 kg. Für die Optimierung des Luftporengehaltes und der Verarbeitungseigenschaften muss eine Mischzeit von 4–5 Minuten eingehalten werden, die weder wesentlich unter- noch überschritten werden darf. Einmal angerührter MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 ist in 1–2 Stunden zu verarbeiten.

### Farben

MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 ist erhältlich:

- in naturweiss
- in den speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN Farbmusterkollektion

### Lieferform

MARMORAN MINERAL Jura Rustic 55 wird in Papiersäcken mit 30 kg Inhalt geliefert.

### Lagerung

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung mindestens 6 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

**Aussen**

**Innen**

