

MARMORAN D 830 und D 831

MINERAL MONO Kratzputz 770 L und 770 LGF



MARMORAN MINERAL Kratzputz 770 L (Korngrösse 3 mm) und 770 LGF (Korngrösse 2 mm) ist ein fabrikmässig hergestellter Trockenfertigmörtel auf der Basis Weisskalkhydrat, Weisszement, Kalksteinkörnungen und mineralischen Leichtzuschlagstoffen.

- Klassischer Kratzputz
- Einschichtig
- Rein mineralisch
- Wasserabweisend ausgerüstet

Anwendungsbereich

MARMORAN Kratzputz 770 ist ein einschichtiger Kratzputz mit hohem Luftporengehalt und dient zum Verputzen von Aussenwänden mittels Verputzmaschinen (Schnecken- oder Doppelkolbenpumpen) auf Backstein-, Kalksandstein- und Hohlblockstein-Mauerwerk.

Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassefrei

Lösungsmittel:
lösungsmittelfrei

Materialverbrauch

Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen:

Bei 20 mm Auftragsstärke:
1,2 m²/Sack

1 Tonne MARMORAN Kratzputz 770 L und 770 LGF ergibt ca. 800 l Frischmörtel.

Bei 20 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 40 m².

Besondere Hinweise

Bei Objektbesonderheiten Beratung anfordern.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

Vorarbeiten

Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Ausblühungen sowie stabil sein; er darf keine Rückstände von Schalungstrennmitteln aufweisen. Die Fläche ist entsprechend zu reinigen. Überzähne im Mauerwerk sind vorgängig auszugleichen. Ein Zementanwurf ist empfehlenswert. Nur stark saugende Untergründe sollen bei heissem Wetter angefeuchtet werden. Alle nicht mit MARMORAN Kratzputz 770 L zu verputzenden Teile sind abzudecken bzw. zu schützen. Schwachsaugende Untergründe sind mit der **MARMORAN Haftbrücke G 840** vorzustreichen.

Verarbeitung

Mit allen gängigen Mischpumpen bis Korn 4 mm und mit der Silomischpumpe SMP.

MARMORAN Kratzputz 770 20 mm dick aufbringen, mit Zahnkartätsche plan und nesterfrei verziehen, mit h-Kartätsche nachziehen und beim Ansteifen nachglätten. Angemischten Mörtel innerhalb 2 Stunden verarbeiten.

Wetterabhängig kann MARMORAN Kratzputz 770 nach ca. 24 Stunden strukturiert werden; frühestens jedoch, wenn am «Kratzigel» kein feuchtes Putzmaterial mehr anhaften bleibt. Zeitliche Abweichungen können sich aus Untergrund und/oder Witterungsverhältnissen ergeben. Gleichmässig kreisend kratzen, bis einheitliche Oberfläche entsteht. Der Putz muss nach der Abtrocknung mit einem Besen abgewischt werden, um störendes Nachsanden loser Körner zu vermeiden.

Farben

Erhältlich in naturweiss und den in der Farbkarte gekennzeichneten Farbtönen. Es ist empfehlenswert, vorgängig Muster zu bestellen.

Lieferform

MARMORAN Kratzputz 770 wird in feuchtigkeitsgeschützten Spezialpapiertüten zu 30 kg Inhalt geliefert.

Lagerung

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken originalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung 2 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Aussen

