



Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassenfrei

Lösungsmittel:
**lösungsmittelfrei
(KEL-CH)**

Materialverbrauch

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes, der Struktur sowie der Witterungsverhältnisse liegt der durchschnittliche Verbrauch bei ca.:

Auftrag	Verbrauch
1,5 mm	2,5–3,3 kg/m ²
2,0 mm	2,8–3,6 kg/m ²

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Durch die Futura-Sieblinie entsteht eine speziell volle Abriebstruktur.

- Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur
- Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend
- Geringe Wasseraufnahme
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

Anwendungsbereich

MARMORAN Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden.

Vorarbeiten

Der Untergrund muss trocken, sauber (filmbildende Trennmittel entfernen) und saugfähig sein. Je nach Zustand des Untergrundes muss derselbe mit MARMORAN Grund, Tiefgrund oder einem Isolieranstrich vorbehandelt werden.

Verarbeitung

MARMORAN Futura Vollabrieb aussen ist gebrauchsfertig. Eine eventuelle Viskositätsanpassung kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden. Die Putzmasse ist im Gebinde gut aufzurühren. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benutzen.

Die Putzmasse wird mit der Traufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Mit der Kunststoff- oder Holzreibe wird sodann die Struktur erstellt. Je nach Witterungsbedingungen kann die Oberfläche während 15–20 Min. bearbeitet werden. Die so strukturierte Fläche ergibt grundsätzlich eine Positivstruktur (Abrieb).

Lieferform

Kunststoffeimer zu 25 kg.

Farben

MARMORAN Futura Vollabrieb aussen ist erhältlich:

- in naturweiss
- in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion
- auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm)

Lagerung

Frostsicher und vor Hitze geschützt in gut verschlossenem Gebinde, 6 Monate.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Aussen

Innen

