

MARMORAN A 310

CARRARA Antik-Faserputz aussen



Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassefrei

Lösungsmittel:
lösungsmittelfrei (KEL-CH)

Materialverbrauch

Der Verbrauch von MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes, der gewünschten Struktur und den klimatischen Verhältnissen. Als Durchschnittswert gilt folgende Verbrauchsmenge: 2,0–4,0 kg/m².

Besondere Hinweise

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen eignet sich in rustikaler Struktur nicht auf Aussenisolation.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen ist ein fabrik-mässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen. MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen ist fertig gemischt und muss im Gebinde vor der Verarbeitung nur noch aufgerührt werden.

- Viele Strukturmöglichkeiten
- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Leicht verarbeitbar
- Minimaler Verlust bei der Verarbeitung

Anwendungsbereich

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen überbrückt feine Schwind- und Filmrisse in Putzen und Spachtelmassen. Ideal zur Rissanierung mit gleichzeitiger Gestaltung einer neuer Oberflächenstruktur – wie im MARMORAN **Renovations- und Werterhaltungssystem 710**.

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen untersteht nicht der Giftgesetzgebung und ist nicht feuergefährlich.

Vorarbeiten

Der Untergrund muss trocken, sauber (filmbildende Trennmittel entfernen) und saugfähig sein. Je nach Zustand des Untergrundes muss derselbe mit MARMORAN Grund, Tiefgrund oder einem Isolieranstrich vorbehandelt werden.

Verarbeitung

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen wird mit der rostfreien Stahltraufel in der gewünschten Putzstärke aufgezogen. Mit Spachtel, Pinsel, Bürste oder Roller usw. kann der Masse sodann die gewünschte Struktur gegeben werden.

Wird der MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen als Spritzputz appliziert, eignen sich dazu Verputzmaschinen wie z.B. Variojet oder Melomat.

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen eignet sich in rustikaler Struktur nicht auf Aussenisolation.

Lieferform

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

Lagerung

MARMORAN CARRARA Antik-Faserputz aussen muss frostfrei vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

Aussen



Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.