

MARMORAN C 410

Sumpfkalk-Abrieb aussen



Materialkenndaten

Giftklasse:

Giftklasse 4

Lösungsmittel:

lösungsmittelfrei

Materialverbrauch

Als ungefähre Durchschnittswerte können folgende Verbrauchszahlen angenommen werden:

| Körnung | Verbrauch |
|---------|---------------------------|
| 0,5 mm | 1,0–1,5 kg/m ² |
| 1,0 mm | 1,5–2,5 kg/m ² |
| 1,5 mm | 2,5–3,5 kg/m ² |
| 2,0 mm | 3,0–4,5 kg/m ² |

Besondere Hinweise

MARMORAN Sumpfkalk-Abrieb aussen 0,5 mm und 1,0 mm müssen in mindestens zwei Schichten aufgetragen werden. Ideal ist die Putzstruktur «Ticino» mit einem vorgängig aufgezeigten 1,5 mm und nachfolgender Applikation eines 0,5 mm Abriebes.

Sicherheitshinweise

MARMORAN Sumpfkalk-Abrieb hat eine hohe Alkalität. Bei direktem Hautkontakt ist das Material sofort mit Wasser abzuspülen. Bei Spritzern in die Augen diese sofort mit viel Wasser ausspülen und allenfalls Augenarzt aufsuchen.

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

Mineralischer Deckputz für aussen. Das aus der Sumpfrube gestochene Material wird nach dreimaliger Siebung mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus CARRARA-Marmor sowie einer sehr geringen Menge an umweltfreundlichen Hilfsstoffen vergütet.

- 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln
- Vom Denkmalschutz empfohlen
- Rein mit Holz gebrannt
- Über 1 Jahr eingesumpft
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Höchster Weissgrad

Den Sumpfkalk-Abrieb zunächst verfestigen durch Wasserabgabe an den Untergrund und die Luft. Danach erfolgt die sehr langsame Karbonatisierung durch das in der Luft vorhandene Kohlendioxyd (CO₂). Während der Karbonatisierung wird der Sumpfkalk-Abrieb in eine schwerlösliche Form überführt.

Anwendungsbereich

Der MARMORAN Sumpfkalk-Abrieb eignet sich aussen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze.

Vorarbeiten

Der Putzgrund muss trocken sowie frei von Schmutz, Staub und Salzresten sein. Es wird empfohlen, den Grundputz mit **MARMORAN Mineralgrund G 410** vorzustrichen.

Verarbeitung

MARMORAN Sumpfkalk-Abrieb aussen wird mit einer Stahltraufel in Kornstärke aufgetragen. Zum Strukturieren eignen sich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes, Kunststoff-, Holz-, Styropor- oder Filz-Reibscheiben.

Der aufgetragene Putzmörtel muss vor starker Sonneneinstrahlung, vor Wind und Schlagregen geschützt werden.

Wird ein Anstrich gewünscht, so eignet sich hierfür eine MARMORAN Siliconfarbe oder Mineralfarbe. Die Ausführung eines Mineralfarbanstriches darf erst nach etwa 3–4 Wochen und genügender Karbonatisierung erfolgen.

Lieferform

MARMORAN Sumpfkalk-Abrieb aussen wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

Farben

MARMORAN Sumpfkalk-Abrieb aussen ist erhältlich:

- in naturweiss
- den Sumpfkalk-Abrieb gibt es in 8 Standardfarbtönen (siehe Farbkarte Sumpfkalk-Abrieb)

Lagerung

Frostsicher und vor Hitze geschützt in gut verschlossenem Gebinde, 6 Monate.

Aussen



Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.