

# MARMORAN B 110

## CARRARA Aufziehputz innen

3.4.1



MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen ist ein fabrikmäßig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlene Marmors.

- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

### Anwendungsbereich

MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen.

### Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein.

Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz, werden mit MARMORAN Grund vorbehandelt.

Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder **MARMORAN Quarzisoliersperre G 145** vorbehandelt.

Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder MARMORAN Isoliergrund verwendet.

### Materialkenndaten

Giftklasse:  
**giftklassefrei**

Lösungsmittel:  
**lösungsmittelfrei (KEL-CH)**

### Materialverbrauch

Als durchschnittliche Verbrauchsmenge gelten:

Auftrag	Verbrauch
0,5 mm	1,0–1,5 kg/m <sup>2</sup>
1,0 mm	1,5–2,0 kg/m <sup>2</sup>
1,5 mm	2,0–2,6 kg/m <sup>2</sup>
2,0 mm	2,5–3,0 kg/m <sup>2</sup>
3,0 mm	3,5–4,2 kg/m <sup>2</sup>
4,0 mm	4,8–5,8 kg/m <sup>2</sup>
5,0 mm	5,5–6,5 kg/m <sup>2</sup>

### Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

### Verarbeitung

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren.

Eine Anpassung der Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden.

MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen wird mit der rostfreien Stahltraufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Für die Strukturierung kann eine Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibe eingesetzt werden.

MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Moment der Applikation an während 15–20 Minuten strukturiert werden.

Trocknung bei Normalbedingungen:  
nach etwa 2–3 Stunden staubtrocken.

Eingetrockneter MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden. Sie sind deshalb gut abzudecken.

### Lieferform

MARMORAN CARRARA Aufziehputz Innen wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

### Farben

MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen ist erhältlich:

- in naturweiss
- in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion
- auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm)

### Lagerung

MARMORAN CARRARA Aufziehputz innen muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Innen

