

**Materialkenndaten**

Giftklasse:
giftklassefrei

Lösungsmittel:
**lösungsmittelfrei
(KEL-CH)**

Materialverbrauch

Als durchschnittliche
Verbrauchsmenge gelten:

Auftrag	Verbrauch
1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²
1,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²
2,0 mm	2,3–3,0 kg/m ²

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei
Temperaturen unter +5°C
und über +30°C nicht erfol-
gen.

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis von verseifungsbeständiger, stabilisierter, mineralähnlicher Siliconemulsion und feingemahlenem Marmor. Die mineralähnliche Grundstruktur des Silicons ist nahe verwandt mit dem Naturprodukt Quarz.

- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft wasserabweisend
- Ausserordentlich geringe Wasseraufnahme
- Dauerelastisch, versprödet nicht

Anwendungsbereich

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen darf nur im Innenbereich angewendet werden. MARMORAN Silicon-Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden.

Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen muss der Untergrund trocken und frei von Schmutz und Staub sein. Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz werden mit **MARMORAN Siliconputz-Grund G 210** vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird empfohlen, **MARMORAN Silicon-Tiefgrund G 610** zu verwenden.

Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit **MARMORAN Quarz Isoliersperre G 145** oder **MARMORAN Silicon-Tiefgrund G 610** vorbehandelt.

Verarbeitung

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen ist gebrauchsfertig. Eine eventuelle Viskositätsanpassung kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden. Die Putzmasse ist im Gebinde nur leicht aufzurühren. Für die Verarbeitung sind nur rostfreie Werkzeuge und Geräte zu benützen.

Die Putzmasse wird mit der Traufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Mit der Kunststoff oder Styroporscheibe wird sodann die Struktur erstellt. Je nach Temperatur, Luftfeuchte und Untergrund, kann die Oberfläche während 15–20 Min. bearbeitet werden. Die so strukturierte Fläche ergibt grundsätzlich eine Kretzliststruktur (negativ).

Lieferform

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

Farben

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen ist erhältlich:

- in naturweiss
- in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion
- auf Wunsch auch in Sondertönen
(Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm)

Lagerung

MARMORAN Silicon-Aufziehputz innen muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

Innen