

MARMORAN B 320

Rustikalputz fein innen



Materialkenndaten

Giftklasse:
giftklassefrei

Lösungsmittel:
lösungsmittelfrei (KEL-CH)

Materialverbrauch

Als durchschnittliche Verbrauchsmenge gelten:

ca. 1,0–1,5 kg/m²

Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen.

Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden.

Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden.

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware.

MARMORAN Rustikalputz innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlten Marmors. Rustikalputz innen ist fertig gemischt und muss vor der Verarbeitung im Gebinde nur noch aufgerührt werden.

- Viele Strukturierungsmöglichkeiten
- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig
- Sehr leicht verarbeitbar
- Geringer Verbrauch

Anwendungsbereich

MARMORAN Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen.

Vorarbeiten

Vor dem Aufbringen von MARMORAN Rustikalputz innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein. Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz, werden mit MARMORAN Grund vorbehandelt.

Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder **MARMORAN Quarzisoliersperre G 145** vorbehandelt.

Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

Verarbeitung

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren. Eine Anpassung der Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden.

MARMORAN Rustikalputz innen wird mit der rostfreien Stahltraufel aufgetragen. Für die Strukturierung können beliebige Kellen und Japanspachtel eingesetzt werden.

MARMORAN Rustikalputz innen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Moment der Applikation an während 15–20 Minuten strukturiert werden.

Trocknung bei Normalbedingungen:
nach etwa 2–3 Stunden staubtrocken.

Eingetrockneter MARMORAN Rustikalputz innen kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden. Sie sind deshalb gut abzudecken

Lieferform

MARMORAN Rustikalputz innen wird in Kesseln zu 25 kg geliefert.

Farben

MARMORAN Rustikalputz innen ist erhältlich:

- in naturweiss
- in allen Farbtönen der MARMORAN-Farbmusterkollektion
- auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm)

Lagerung

MARMORAN Rustikalputz innen muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

Innen

